



Ficha Técnica

B-200 TABIQUERÍA SECA Y YESO

Pintura plástica mate de alta cubrición y blancura, especialmente indicada para el pintado de paramentos difíciles.

Ubicación: Paramentos difíciles, paredes y techos.

Uso: Interior - exterior.

Rendimiento: 10-16 m²/litro y mano. Siempre dependiendo de la porosidad y absorción del fondo sobre el que se aplique.

Secado: Al tacto, 30 minutos. Repintado, 3 a 4 horas. Total, 15 a 20 días.

Color: Blanco.

Acabado: Mate.

Características técnicas

Viscosidad: 200 – 240 poises (Brookfield RVT a 20°C).

Densidad: 1.60 ± 0.05 Kg./litro.

Volumen en sólidos: 45 %.

Lavabilidad Gardner: Superior a 1.500 ciclos. (UNE 48284).

Resistencia al frote húmedo: Clase 3 (UNE EN ISO 11998)

Opacidad: Clase 1 (ISO 6504-3) para un rendimiento de 5.5 m²/litro correspondiente a 2 capas de pintura.

Diluyente: Agua.

VOC: Contenido máximo producto 6,40g/l.

Propiedades:

- Buena adherencia sobre los materiales de construcción habituales.
- Alta opacidad, especialmente sobre yeso laminado (PYL), "pladur" y yeso proyectado.
- Elevada blancura.
- Aceptable resistencia al frote húmedo.
- No salpica.
- No amarillea.

Recomendaciones de uso:

Pensado para el pintado de paredes y techos, donde se requiere una elevada cubrición y blancura, con un acabado de calidad media. Especialmente indicada para el pintado de paramentos difíciles.

Normas para aplicar:

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc.
- Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida. Si no es así, hay que limpiar correctamente el fondo y preparar con una mano de fijador.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- La primera mano conviene diluir un 10-15% y la segunda se aplica la pintura diluida un 5-10%, siempre con agua potable y limpia.
- Los utensilios y manchas se limpian con agua.
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Hormigón: Esperar hasta total fraguado (mín. 30 días)

Eliminación de desencofrantes. Regular la absorción con la aplicación de fijador/imprimación adecuado

Yeso - Escayola: Aplicar una mano de fijador/imprimación para crear un entramado de resina, permitiendo la transpiración, reduciendo la absorción y facilitando la posterior aplicación de pintura.

Fibrocemento: Eliminar la alta alcalinidad y regular la absorción con la aplicación de fijador/imprimación adecuado.

Mortero cemento: Eliminación de eflorescencias y alcalinidad mediante tratamiento con SULFATO DE ZINC DILUIDO. Regular la absorción con la aplicación de fijador - imprimación adecuado.

Aplicación

- Brocha 0-15%
- Rodillo 0-15%
- Pistola 10-15%



Eliminación y medio ambiente

- Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.
- Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.
- No verter en desagües o en el medio ambiente.
- Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.
- Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
- Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.
- La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

Seguridad:

- Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura.
- No apto para uso infantil.
- Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No morder las superficies pintadas.



Central de compras Pyma

 Calle Acuario 23B, Local 3, 28042 Madrid

 91 305 58 04

 administracion@pyma.com

 www.pyma.es



SOPORTES PINTADOS EN BUENAS CONDICIONES:

Independientemente de cual sea el soporte a repintar, se deberá homogeneizar el aspecto de este, es decir, matizar aquellas superficies que sean de aspecto brillante, para facilitar la apertura de poro y con ello la adherencia.

Realizar una prueba de compatibilidad entre las pinturas.

Si la superficie a pintar presentara un aspecto no homogéneo (materiales diversos, zonas de diversos colores, reparaciones, etc.) se recomienda la aplicación de una mano de una imprimación acrílica opaca en el color deseado, a fin de regularizar el tono, la absorción y el aspecto del soporte.

SOPORTES EN MAL ESTADO:

Quebradizos: Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de defectos tales como caleo, ampollas, desconchados, cuarteamientos..., se debe eliminar completamente antes de pintar para después aplicar una mano de fijador acrílico transparente.

Mohos y algas: (Manchas Negras). Eliminación y desinfección de mohos o algas frotando energicamente la mancha con un cepillo utilizando lejía domestica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Se termina con dos manos de acabado con conservante antimoho para protección de la película.

Sales de metales: Estas, procedentes de los forjados, son de color rojizo o amarillento; se deben cubrir con dos manos de una pintura antimanchas adecuada para después proceder al pintado normal.

POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN:

La aplicación normal se hace a brocha, rodillo o pistola. Se recomienda minimo dos manos de acabado. La primera conviene diluir un 15-20% y la segunda se aplica la pintura diluida un 5-10%, siempre con agua potable y limpia. Previo al acabado y en función del paramento aplicar la imprimacion adecuada al rendimiento especificado en cada caso.

ALMACENAMIENTO:

Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de datos de seguridad en vigor. Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO SOLO POR PROFESIONALES

La información contenida en esta ficha técnica es presentada de buena fe. Son el resultado de todos nuestros mejores conocimientos actuales y son destinados a contribuir en la obtención de buenos resultados. Nuestra única garantía es la que corresponde a las especificaciones técnicas, estando excluidas cualquier otra garantía explícita o implícita, incluyendo sin limitarse a ello, cualquier garantía de adaptación del producto con fines específicos. Si Pyma verifica que los productos entregados no corresponden con las especificaciones técnicas podrá, a su elección, reponerlo o devolver el importe de compra. La recepción de estos productos implica la aceptación automática de estas condiciones, invalidando cualquier disposición en contrario de la presente nota.

Esta Hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.